



ΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH

Προστατευτικό και διακοσμητικό ταχύστεγνο βερνικόχρωμα με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλπ. Στεγνώνει πολύ γρήγορα, έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές αντοχές και ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Αν απαιτείται αραίωση έως 5% σε όγκο με διαλυτικό Νο1 VECHRO.

Εργαλεία βαφής: Πιστόλι.

Απόδοση: 8-10 m²/lt ανά στρώση,

Στέγνωμα: Επιφανειακά σε 15-20'. Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Για επιπλέον αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται αστάρωμα με 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL.

Hammer Finish is a quick drying enamel paint which gives a hammer effect on metallic surfaces. It is suitable for protection and decoration of metallic surfaces, machines, electric equipment etc. Dries very fast, creates tough film with excellent adhesion, gives excellent mechanic resistance and enhanced anticorrosive properties.

Dilution: Ready for use. If it is needed use up to 5% on volume with thinner No1 VECHRO.

Application equipment: Spray.

Covering power: 8-10 m²/lt per layer.

Drying: 15-20 min touch free. Recoat able 6-8 hours.

USE INSTRUCTIONS

Surface preparation: Clean the surface of dust, oil, cropped paints, rust. Sandpaper well. For additional anticorrosion protection on metal surfaces it is proposed 1 coat of OXIDOL anticorrosive primer.



CORROLUX® ΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH



Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή

ΒΕΧΡΟ Α.Ε.

ΑΡΧ/ΣΤΗ Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΜΟΣΧΑΤΟ 183 46 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2104816101, FAX : 2104820460
Β. ΕΛΛΑΔΑ: ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ.: 2310 784300

VECHRO S.A.

2 P. SPYROPOULOU Str. 183 46 MOSCHATO ATHENS
TEL.: +302104816101, FAX: +302104820460
N. GRECC: IONIA THESSALONIKI
TEL.: +30 2310 784300

www.vechro.gr

CORROLUX® ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ HAMMER FINISH



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή



10



20



30



40



50

Μικρές αποκλίσεις αποχρώσεων μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένης επιφάνειας μπορεί να οφείλεται στο είδος της επιφάνειας καθώς και στους περιορισμούς εκτύπωσης του χρωματολογίου.

Possible color variations between the color card and the painted surfaces are due to the nature of the surfaces itself and the limitations of the printing procedure.



60



70



NEO

120



80



90



100



- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση
- ✓ Ανθεκτική επιφάνεια
- ✓ Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία
- ✓ Πληροί τις απαιτήσεις VOC και μετά το 2011
- ✓ **Μαύρο και 11 αποχρώσεις**

Για τη επίτευξη καλά σφουρηλατημένης επιφάνειας θα πρέπει:

- Η πίεση στο πιστόλι να μην είναι υψηλή
- Η βαφή με πιστόλι να μην γίνεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη βαφόμενη επιφάνεια
- Η «βεντάλια» εκτόξευσης να έχει ικανοποιητικό άνοιγμα
- Η βαφή με ρολό δεν βοηθάει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής σφουρηλατημένης επιφάνειας.

- ✓ Quick drying
- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Hard and durable finish
- ✓ Improved anticorrosive protection
- ✓ Fulfills the requirements of E.C. legislation after 2011
- ✓ **Black and 11 shades**

To obtain very good hammer finish, consider that:

- The pressure of the spray shall be moderate
- The distance of the spray to the substrate shall be the proper one
- The spread of the spray shall be wide enough
- The application by roller does not help to get the best hammer finish.